

1KS Folyékonyfólia

(Flüssigfolie 1KS)



- > felhasználásra kész
- > hengerelhető, glettelhető
- > színezett



Terméktulajdonságok

A felhasználásra kész, egykomponensű, oldószer-mentes, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, hézag és varratmentes kenhető vízszigetelés.

Alkalmazhatóság

Alkalmas beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC-helyiségek, stb.) nedvesség, használati víz elleni szigetelésére, ra-gasz-tott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben le-írtak betartásával, és a rendszerkiegészítők együttes alkalmazásával. Megfelel az ONR 22207 W1 - W4, a ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2 adatlapnak, az építési környezetben nem szabályozott A1 nedvességterhelési osztály és a szabályozott A osztálynak.

Termékadatok

Kiszerelés:

7 kg vödör	60 vödör/ 420 kg raklaponként
14 kg vödör	27 vödör/ 378 kg raklaponként
25 kg vödör	18 vödör/ 450 kg raklaponként

Tárolás:

Szárazon, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig.
(Fagyve-széyles!)

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Terhelhető	kb. 8 nap múlva
Burkolható	kb. 24 óra múlva
Vastagság	1,5 - 2 mm

Feldolgozási hőmérséklet.	> + 5°C
μ-érték	2500
sd-érték	4,96
Szín	sárga
Szellőztetési idő	régeként kb. 2 óra

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

ONR 22207
ZDB
Bauregelliste A

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Szivacs- vagy bolyhoshenger, glettvas.

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól mentesnek kell lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak. Egyenetlen cementkötésű alapfelületeket a Folyékonyfólia felvitele előtt oldalfelületeken Murexin AM20 Kiegyenlítőhabarccsal, aljzatokon Murexin AM20 Kiegyenlítőhabarccsal vagy Murexin FMS20 Önterülő aljzatkiegyenlítővel ajánljuk ki-egyenlíteni.

Megfelel.

Cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre. Nem megfelelő:

Víznyomásnak kitett helyeken, medencékben, kültérben: teraszok, erkélyek

Előkészítés:

Az alapfelületet meg kell csiszolni, esetleg marni, majd alaposan portalanítani, az érzékeny felületeket megfelelő

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Murexin alapozóval alapozni kell, és a burkolhatóságot is vizsgálni kell.

Feldolgozás:

A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyezzük el, úgy hogy magával a Folyékonyfólia anyagával ragasszuk fel a felületre. Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. Az anyagot közvetlenül a vödörből habszivacs vagy gyapjúhengerrel, esetleg glettvasal két egymástól független rétegben, egyenletes vastagságban hordjuk fel a felületre. A két munkamenet között tartjuk be a száradási időt. Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza. A szerszámokat azonnal, vízzel lehet megtisztítani.

Rendszerkiegészítő termékek

Teljes rétegrend: LF1 Mélyalapozó - 1 KS

Folyékonyfólia- KGX65 TOTÁL Flex ragasztóhabarcs

Kiegyenlítés: LF1 Mélyalapozó- Murexin AM20

Kiegyenlítőhabarcs- FSM20 Önterülő/NE30 Extrém aljzatkiegyenlítő

Murexin Hajlaterősítő szalag - kritikus hajlatok, élek sáverősítésére

Murexin Hajlaterősítő szalag kiegészítői - pozitív és negatív sarkok (90°) előre-gasztott erősítései

Murexin Gully szigetelés - padlóösszefolyók szigetelésének erősítésére

Burkolatragasztáshoz Murexin KGX65 TOTÁL Flex ragasztóhabarcsot, fugázáshoz Murexin FM 60 fugázót használjunk.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testel meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4030-00/01 1KS Folyékonyfólia, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 2