



Homlokzati hőszigetelő rendszerek kéregerősítő hálójára, kent szigetelések erősítő hálójára ETAG 004 irányelvek szerint

Felhasználási terület	– kül- és beltéri – homlokzati rendszerek kéregerősítő hálójaként – kent szigetelések erősítő hálójaként teraszon, medencében – homlokzatok felújításához, erősítéséhez – eltérő épületszerkezetek összeépítéséhez (attika fal, vasbeton vázszerkezet és kitöltő falazat találkozása, mellvéd, anyagváltási helyek)
------------------------------	---

Tulajdonságok	– lúg-, alkáli-, fagy- és időálló – magas szakítószilárdság – szálszétcsúszást gátló bevonat
----------------------	--

Anyagösszetétel	– üvegszál és lúgálló bevonat
------------------------	-------------------------------

Kiszerelés	– 50m ² tekercsekben (szélesség: 1m, hossz: 50m)/ 30 tekercs raklap
-------------------	--

Anyagszükséglet	– 1 m ² hálózashoz 1,1 m ² háló szükséges (az átfedések miatt)
------------------------	--

Tárolás	– Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen – Ha lehet bontatlan csomagolásban, állítva – UV sugárzástól és hőtől védve tárolandó
----------------	--

Tudnivalók	– Vonatkozó előírás, irányelv, specifikáció: ETAG 004 – Lehetséges veszélyek, biztonsági előírások: az 1907/2006/EK rendelet és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék. – A mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni. Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!
-------------------	--

Hosszúság	50m (±1,5%)
Szélesség	1m (±1,5%)
Vastagság	0,5 mm
Száltávolság	4x4 mm
Bevonat nélküli tömeg	~120/140 g/m ² (±5%)
Bevont tömeg	~145/165 g/m ² (±5%)
Gyúlékony anyagmennyiség	<20%
Szakítószilárdság	1962N/5cm 1250N/5cm
Nyúlás	~4,5%

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2010.10.01.